

업 체 명 :

작 성 자 : 김 치 원

공 정	점 검 항 목	도 장 작 업 기 준		비 고
소재 준비	재질종류, 피도면	ABS, NYLON		
	전처리 방식	IPA탈지, Air Blowing		
하도	제 품 명	NY-07 PRIMER 투명		
	경화제 / 혼합비	-	:	무게 비
	희석제 / 혼합비	-	:	무게 비
	작업점도	10 ~ 11초 / 20 ~ 25 °C		혼합액상 기준
	가사시간	-		25°C 기준
	추천 DFT	5 ~ 10 µm		
	Setting 조건	5~10분 / 20 ~ 25 °C		
	건조 조건	WET ON WET		
상도	제 품 명	AIRFLEX#100 HZ		
	경화제 / 혼합비	Poly Hard BA-50	100 : 10	무게 비
	희석제 / 혼합비	A/T#70-2 희석제	100 : 40~60	무게 비
	작업점도	13 ~ 15초 / 20 ~ 25 °C		혼합액상 기준
	가사시간	4시간 까지		25°C 기준
	추천DFT	20 ~ 30 µm		
	Setting 조건	5~10분 / 20 ~ 25 °C		
	건조조건	Min. 85±5°C × 30분 (소재 표면 온도)		
기타	도장방식	Air Spray (HVL, Conventional)		
	노즐 / 공기압	φ : 1.2 ~ 1.5	2 ~ 5 kg·f/cm²	
	S V R	하도 :	상도 : 22.3~32.6	주제+경화제
	이론도포면적	하도 : m²/ℓ	상도 : 11.15~16.3m²/ℓ	주제+경화제

※ 상기 사용기준은 도료의 개발/개량 또는 적용업체의 도장환경, 조건의 변화에 따라 예고없이 변경될 수 있으며, 최근 작성일자를 유효본으로 합니다.

### ◀ 주 의 사 항 ▶

1. 주제는 침전유무를 확인하여 사용 전에 충분히 교반 하십시오.
2. 경화제는 습기나 물에 반응하므로 사용 후 철저히 밀봉하여 보관 바랍니다.
3. 혼합액(주제+경화제+희석제)은 반드시 충분히 교반한 후 여과하여 사용하여 주십시오.
4. 도장 중 배합된 도료는 침강 방지를 위하여 교반상태로 두십시오.
5. 도료는 사용 후 즉시 뚜껑을 잘 닫아 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하십시오.
6. 충분한 환기 하에서 작업하시고, 페인트 증기를 장시간 흡입하지 마십시오.

TEL : 031 - 490 - 4200

Akzo Nobel Industrial Coatings Korea Ltd. R&D Center

