

업체명 :

작성자 : 백형준

공정	점검항목	도장 작업 기준			비고
소재 준비	재질종류, 피도면	PC			
	전처리 방식	IPA 탈지, Air Blowing			
하도	제품명	RESOTHANE-SPZ#600 PC WT5			
	경화제 / 혼합비	POLY HARD BA-40(자동차용)	100 : 20		무게 비
	희석제 / 혼합비	A/T#1000 희석제	100 : 50 ~ 60		무게 비
	작업점도	Ford Cup #4 = 13 ~ 15 초(25℃)			혼합액상 기준
	가사시간 / 추천 DFT	4시간 까지	18 ~ 22 μm		25℃ 기준
	건조 조건	75±5℃ × 10분 (소재 표면 온도)			
중도	제품명	RESOTHANE-SPZ#600 PC BLACK			
	경화제 / 혼합비	POLY HARD BA-40(자동차용)	100 : 20		무게 비
	희석제 / 혼합비	A/T#1000 희석제	100 : 30 ~ 40		무게 비
	작업점도	Ford Cup #4 = 13 ~ 15 초(25℃)			혼합액상 기준
	가사시간 / 추천 DFT	4시간 까지	18 ~ 22 μm		25℃ 기준
	건조 조건	75±5℃ × 10분 (소재 표면 온도)			
상도	제품명	RESOTHANE-HT#500(TX-F) MGS			BTX-Free 제품 <input checked="" type="checkbox"/>
	경화제 / 혼합비	POLY HARD TX-F	100 : 12		무게 비
	희석제 / 혼합비	A/T#570(TX-F) 희석제	100 : 70~90		무게 비
	작업점도	Ford Cup #4 = 12 ~ 14 초(25℃)			혼합액상 기준
	가사시간	4시간 까지			25℃ 기준
	추천 DFT	15 ~ 21 μm			
	Setting 조건	5~10분 / 20 ~ 25℃			
	건조조건	Min. 75±5℃ × 30분 (소재 표면 온도)			
기타	도장방식	Air Spray (HVLP, Conventional)			
	노즐 / 공기압	φ : 1.2 ~ 1.5	5 ~ 6 kg.f/cm <sup>2</sup>		
	S V R	하도 : 36.1~42.3	중도 : 27.4 ~ 33.6	상도 : 16.1~24.5	주제+경화제
	이른도포면적	하도 : 18.05~21.15㎡/ℓ	중도 : 13.70~16.80㎡/ℓ	상도 : 10.74~16.36㎡/ℓ	주제+경화제

※ 상기 사용기준은 도료의 개발/개량 또는 적용업체의 도장환경, 조건의 변화에 따라 예고없이 변경될 수 있으며, 최근 작성일자를 유효본으로 합니다.

◀ 주의 사항 ▶

1. 주제는 침전유무를 확인하여 사용 전에 충분히 교반 하십시오.
2. 경화제는 습기나 물에 반응하므로 사용 후 철저히 밀봉하여 보관 바랍니다.
3. 혼합액(주제+경화제+희석제)은 반드시 충분히 교반한 후 여과하여 사용하여 주십시오.
4. 도장 중 배합된 도료는 침강 방지를 위하여 교반상태로 두십시오.
5. 도료는 사용 후 즉시 뚜껑을 잘 닫아 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하십시오.
6. 충분한 환기 하에서 작업하시고, 페인트 증기를 장시간 흡입하지 마십시오.

TEL : 031 - 490 - 4200

Akzo Nobel Industrial Coatings Korea Ltd. R&D Center

