

ResoU.V #1770(G) 도장 사양서



2012. 07. 30 (月)

기술 연구소 / 모바일기술팀

AkzoNobel R&D Div.

.....

□ Application Condition (도장사양서)

구 분	ResoU.V #1770(G)
외 관	Gloss
색 상	Clear
소 재	Base – Coat
전처리	–
희석제	–
경화제	–
배합비율 (주제:경화제:희석제)	원액도장
도장점도 (IWATA Cup)	7.5 ~ 8.5 sec
건조조건	50~60℃ x 1~2 min
도막두께 (μm)	22~24 μm
Air 압력 (kgf/cm ²)	3~5
Nozzle 규격	1.3 ø
광 량 (mJ/cm ²)	800 ~ 1,200 mJ/cm ²